



Onderhoudsinstructies

Voor de nabehandeling van echt houten oppervlakte LIGNUM

| benodigd materiaal |



ca. 150 ml Remmers Aqua
HWS-712- Hardwax-Sealer
(Art.nr. 529101)
Kleuren: Accentuering
van hout+



Verfroller met
verfbakje



Schoonmaakdoekje

| U heeft ook het volgende werkmateriaal nodig |

- Schilderstape
- Water voor het reinigen van het werkmateriaal
- Beschermfolie of schildersvlies
- Beschermhandschoenen



Let u op het volgende!

Het werkmateriaal direct na gebruik met water reinigen. Reinigingsresten zorgvuldig scheiden en weggooien. De met hartwas gedrenkte doeken of lappen hebben de neiging tot zelfontbranding. Doordrenk deze na gebruik goed met water en laat het drogen in de open lucht. Het product zelf is niet ontbrandend.



Het echt houten oppervlak van de serie „Lignum“ wordt af fabriek behandeld. Om de optiek van het houtoppervlak als tevens de aanspraak op eventuele garantieclaims te behouden, is het noodzakelijk om het hout regelmatig te behandelen. Bij goed beschermde inbouwposities op zijn vroegst na 12-15 maanden. Hoe groter de invloed van het weer, hoe vaker het houten oppervlak opnieuw moet worden behandeld.



Pas de oppervlaktebehandeling alleen toe bij droog weer. De buitentemperatuur moet minimaal +13°C tot +25°C zijn.

| Verwerkingsinstructies |

1. Voorbereiding

Reinig vóór de behandeling het echt houten oppervlak met warm water met een zachte, schone doek en laat het minimaal 24 uur drogen. Plak de zwart gelakte rand van het houten oppervlak evenals de aangrenzende, zichtbare oppervlakte van de vleugel met schilderstape af. Grepen en sleutelrozetten dienen ook afgeplakt te worden met schilderstape.

Indien het een deur met een glasuitsparing, ornament of applicatie betreft op het houten oppervlak, dan dient deze ook te worden afgeplakt.

Het is mogelijk dat tijdens de verwerking overtollige materiaal op de vloer druppelt. Om deze reden wordt aanbevolen om de vloer te beschermen met bv. een folie of een schildersvlies.

2. Aanbrengen

Breng de verzorgende hartwas Siegel met de meegeleverde verfroller aan op het oppervlak in de richting van de houtnerf (horizontaal).

Na ongeveer 8 uur is de was gedroogd. Zorg dat het hout gedurende deze tijd niet direct in contact komt met vocht en nattigheid.

3. Opslag en houdbaarheid

Geopende blikken goed sluiten en zo spoedig mogelijk op maken. Nieuwe ongeopende blikken op een koele, droge plek en beschermd tegen vorst bewaren.

Gebruik voor vervolgbehandelingen uitsluitend de genoemde producten.

Remmers Aqua HWS-712-Hardwax-Sealer is te vinden in alle bouwmarkten of schilders-zaken die Remmers-producten voeren. Poetsdoeken en verfrollers met een microvezellaag (poolhoogte ca. 5 mm) zijn verkrijgbaar in veel bouwmarkten.



- Echt houten oppervlak van eikenfineer, generfd in oud houtlook.
- oppervlakte met was behandelde, in natuurlijke kleur, af fabriek.
- Buitenzijde rondom zwart gelakte randen.
- Oneffenheden, noesten en fijne groeven geven het oude houtkarakter van de oppervlakte en zijn daarom gewenst.
- Een diversiteit van noesten en fijne groeven is mogelijk door het gebruikte natuurproduct en is niet te beïnvloeden.
- Houtsplinters kunnen vanwege de toegepaste verwerkingsmethode niet worden uitgesloten.

| Garantie |

Om het uiterlijk van het houten oppervlak als ook de garantieclaims te behouden, is het dringende advies om het hout regelmatig te behandelen. Hoe groter de weersinvloeden, hoe vaker het nodig is om het houten oppervlak te behandelen. Wij adviseren de Remmers Aqua HWS-712-Hardwax-Sealer (Remmers Art.nr. 529101). Ondanks de behandeling met de was is het vergrijzen van het houtoppervlak een natuurlijk en gewenst effect.



Verdere informatie, product- en veiligheidsinformatiebladen voor de gebruikte hardwas is te vinden op: www.remmersbv.nl